

Produktübersicht



Sand/Bronze 1006, Außenansicht

Satiné 5500

Satiné 5500 bietet einen UV-Schutz von bis zu 96 % und schirmt bis zu 90 % der Sonnenenergie ab. Dieses form- und witterungsbeständige Tuch eignet sich hervorragend als Blend- und Wärmeschutz und lässt sich leicht reinigen. Damit garantiert Satiné 5500 höchsten Komfort.

Glasfasertuch

Die Satiné 5500-Tücher wurden aus PVC-ummantelten Glasfaserfäden gewebt. Die farbige Ummantelung macht die Fasern biegsam und flexibel. Darüber hinaus bewirkt sie den hohen UV-Schutz sowie eine Farb- und Witterungsbeständigkeit.



















| | Satiné 5500 |
|---------------------------------|--|
| Beschreibung | Tuch für außenliegenden Sonnenschutz, ideal für alle transparenten Fassadenflächen und Wintergärten sowie für Raumabtrennungen |
| Zusammensetzung | Glasfaserfaden (42 %) mit PVC-Beschichtung (58 %) |
| Verfügbare Breite | 1.600 bis 3.200 mm (siehe Tuchkonfektion) |
| Brandschutzklasse | Euroklasse C-s3, d0 / B1 / M1 |
| Dicke | Ca. 0,75 mm |
| Gewicht gemäß EN ISO 2286-2 | Ca. 520 g/m ² |
| Reißfestigkeit (Kettrichtung) | > 220 daN/5 cm |
| Reißfestigkeit (Schussrichtung) | > 200 daN/5 cm |



Satiné 5500

Farbbeispiele

| A Vorderseite Außenansicht | B Rückseite Innenansicht | Art.-Nr. Farbbezeichnung | Absorption in % | Reflexion in % | Solare Transmission in % | Visuelle Transmission in % | Sommerlicher Wärmeschutz extern | Sichtdurchlässigkeit nach außen | Sichtschutz bei Nacht | Blendschutz |
|---|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  |  | 1002 Sand Weiß | A: 32,0 B: 37,0 | A: 54,0 B: 49,0 | 14,0 | 10,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | M37 200710 Leinen Perlen Sand | A: 40,0 B: 36,0 | A: 45,0 B: 49,0 | 15,0 | 12,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | 2002 Leinen Weiß | A: 21,0 B: 23,0 | A: 60,0 B: 58,0 | 19,0 | 16,0 | ■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | 2020 Leinen | 30,0 | 52,0 | 18,0 | 15,0 | ■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | M45 070210 Perlen Weiß Sand | A: 44,0 B: 36,0 | A: 46,0 B: 44,0 | 10,0 | 9,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■ |
|  |  | 1010 Sand | 47,0 | 40,0 | 13,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|  |  | 0210 Weiß Sand | A: 34,0 B: 28,0 | A: 50,0 B: 56,0 | 16,0 | 15,0 | ■■■ | ■■ | ■ | ■ |
|  |  | 0720 Perlen Leinen | A: 38,0 B: 40,0 | A: 45,0 B: 43,0 | 17,0 | 15,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0710 Perlen Sand | A: 48,0 B: 47,0 | A: 38,0 B: 39,0 | 14,0 | 11,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0110 Grau Sand | A: 61,0 B: 65,0 | A: 31,0 B: 27,0 | 8,0 | 6,0 | ■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 1001 Sand Grau | A: 57,0 B: 57,0 | A: 32,0 B: 32,0 | 11,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 1006 Sand Bronze | A: 72,0 B: 65,0 | A: 19,0 B: 26,0 | 9,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

| Sehr hoch | Hoch | Mäßig | Gering | Sehr gering |
|-----------|------|-------|--------|-------------|
| ■■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | □ |

Klassifizierung nach EN 14501 / Glastyp C / Tvn-h

| A Vorderseite Außenansicht | B Rückseite Innenansicht | Art.-Nr. Farbbezeichnung | Absorption in % | Reflexion in % | Solare Transmission in % | Visuelle Transmission in % | Sommerlicher Wärmeschutz extern | Sichtdurchlässigkeit nach außen | Sichtschutz bei Nacht | Blendschutz |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 0202 Weiß | 11,0 | 66,0 | 23,0 | 23,0 | ■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0707 Perlen | 50,0 | 36,0 | 14,0 | 12,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | M36 020207 Weiß Weiß Perlen | A: 23,0 B: 20,0 | A: 58,0 B: 61,0 | 19,0 | 19,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0207 Weiß Perlen | A: 37,0 B: 30,0 | A: 50,0 B: 57,0 | 13,0 | 11,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0702 Perlen Weiß | A: 32,0 B: 38,0 | A: 53,0 B: 47,0 | 15,0 | 14,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0102 Grau Weiß | A: 48,0 B: 57,0 | A: 41,0 B: 32,0 | 11,0 | 9,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■ |
| | | 2001 Leinen Grau | A: 52,0 B: 44,0 | A: 34,0 B: 42,0 | 14,0 | 11,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■ |
| | | M38 300120 Kohle Grau Leinen | A: 74,0 B: 81,0 | A: 21,0 B: 14,0 | 5,0 | 5,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| | | 0101 Grau | 70,0 | 20,0 | 10,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 0701 Perlen Grau | A: 64,0 B: 58,0 | A: 25,0 B: 31,0 | 11,0 | 10,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■ |
| | | 0706 Perlen Bronze | A: 71,0 B: 63,0 | A: 20,0 B: 28,0 | 9,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 0130 Grau Kohle | A: 81,0 B: 77,0 | A: 12,0 B: 16,0 | 7,0 | 7,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Satiné 5500

















Farbbeispiele

| A Vorderseite Außenansicht | B Rückseite Innenansicht | Art.-Nr. Farbbezeichnung | Absorption in % | Reflexion in % | Solare Transmission in % | Visuelle Transmission in % | Sommerlicher Wärmeschutz extern | Sichtdurchlässigkeit nach außen | Sichtschutz bei Nacht | Blendschutz |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 3030 Kohle | 87,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| | | 3001 Kohle Grau | A: 80,0 B: 84,0 | A: 14,0 B: 10,0 | 6,0 | 5,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| | | 3006 Kohle Bronze | 89,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| | | 0103 Grau Türkis | A: 62,0 B: 65,0 | A: 29,0 B: 26,0 | 9,0 | 6,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 0140 Grau Azurblau | 68,0 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
| | | 0740 Perlen Azurblau | A: 59,0 B: 56,0 | A: 29,0 B: 32,0 | 12,0 | 6,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 4040 Azurblau | 56,0 | 28,0 | 16,0 | 7,0 | ■■ | ■■■ | ■ | ■ |
| | | M01 010330 Grau Schwarz Türkis | 73,0 | 20,0 | 7,0 | 5,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | M02 020310 Weiß Sand Türkis | A: 31,0 B: 25,0 | A: 52,0 B: 58,0 | 17,0 | 13,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |
| | | 0703 Perlen Türkis | 48,0 | 39,0 | 13,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■ |
| | | 0150 Grau Grün | A: 65,0 B: 68,0 | A: 26,0 B: 23,0 | 9,0 | 6,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| | | 0750 Perlen Grün | A: 51,0 B: 50,0 | A: 36,0 B: 37,0 | 13,0 | 11,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■■ |

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

| Sehr hoch | Hoch | Mäßig | Gering | Sehr gering |
|-----------|------|-------|--------|-------------|
| ■■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | □ |

Klassifizierung nach EN 14501 / Glastyp C / Tvn-h

| A Vorderseite Außenansicht | B Rückseite Innenansicht | Art.-Nr. Farbbezeichnung | Absorption in % | Reflexion in % | Solare Transmission in % | Visuelle Transmission in % | Sommerlicher Wärmeschutz extern | Sichtdurchlässigkeit nach außen | Sichtschutz bei Nacht | Blendschutz |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  |  | 0109 Grau Mandarine | A: 59,0 B: 64,0 | A: 29,0 B: 24,0 | 12,0 | 7,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|  |  | 0909 Mandarine | 34,0 | 42,0 | 24,0 | 10,0 | ■■ | ■■ | ■ | ■ |
|  |  | 0105 Grau Gelb | A: 56,0 B: 61,0 | A: 33,0 B: 28,0 | 11,0 | 8,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|  |  | 0108 Grau Gold | A: 57,0 B: 62,0 | A: 32,0 B: 27,0 | 11,0 | 7,0 | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|  |  | 0205 Weiß Gelb | A: 20,0 B: 17,0 | A: 58,0 B: 61,0 | 22,0 | 19,0 | ■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | 0505 Gelb | 27,0 | 52,0 | 21,0 | 16,0 | ■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | M64 100520 Sand Gelb Leinen | A: 36,0 B: 38,0 | A: 46,0 B: 44,0 | 18,0 | 14,0 | ■■ | ■ | ■■ | ■ |
|  |  | M65 100508 Sand Gold Gelb | A: 42,0 B: 43,0 | A: 43,0 B: 42,0 | 15,0 | 10,0 | ■■■ | ■ | ■■ | ■ |

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.